

**Asortyment**

|   |   |
|---|---|
| Artykuł: <b>FUNKY TOP/P</b><br>Nazwa handlowa: <b>Dywan Funky Top</b><br>Technologia: <b>RAP.RP</b><br>Uwagi: | Art. aktywny: <b>Tak</b><br>PKWiU: <b>13.93.12.0</b><br>Kształt: <b>Prostokąt</b> |
| <b>Warunek techniczny artykułu</b>  |   |
| Kod warunku: <b>3781</b><br>Typ warunku: <b>Mutacja</b><br>Warunek aktywny: <b>Tak</b><br>Uwagi:              | Sporządzono:<br>Przez:<br>Typ krosna: <b>CRT/40/6/2</b>                           |

| Nazwa atrybutu                    | Wartość atrybutu | J.m. |
|-----------------------------------|------------------|------|
| <b>Parametry podstawowe</b>       |                  |      |
| Technologia                       | Wilton           |      |
| Gęstość wyrobu - osnowa na 10cm   | 20,00            |      |
| Gęstość wyrobu - wątek na 10cm    | 28,00            |      |
| Ilość pęczków /m2                 | 56000            |      |
| Odchyłka ilości pęczków /m2 (+)   | 10,0             | %    |
| Odchyłka ilości pęczków /m2 (-)   | 7,5              | %    |
| Ilość punktów /m2                 | 112000           |      |
| Odchyłka ilości punktów /m2 (-)   | 7,5              | %    |
| Odchyłka ilości punktów /m2 (+)   | 10,0             | %    |
| Wysokość runa                     | 13,00            | mm   |
| Odchyłka wysokości runa (+-)      | 1,00             | mm   |
| Długość pęczka na surowo          | 35,00            | mm   |
| Długość pęczka na gotowo          | 34,00            | mm   |
| Szerokość krosna                  | 4,00             | m    |
| Szerokość tkania                  | 4,00             | m    |
| Masa runa surowo                  | 1356             | g/m2 |
| Odchyłka masy na surowo (+/-)     | 10,0             | %    |
| Masa runa na gotowo               | 1331             | g/m2 |
| Odchyłka masy runa na gotowo(+/-) | 10               | %    |
| Masa wyrobu na surowo             | 1822             | g/m2 |
| Masa wyrobu na gotowo             | 1967             | g/m2 |
| Odchyłka masy na gotowo (+/-)     | 15               | %    |
| Wykończenie szerokości            | WSD              |      |
| Wykończenie długości              | WDD              |      |

| <b>Skład surowcowo-półproduktowy</b> |                   |                                     |                  |             |          |      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|----------|------|
| L.p.                                 | Symbol            | Nazwa                               | Zużycie          | Zuż.pods.   | Odpad    | J.m. |
|                                      |                   | Nazwa atrybutu                      | Wartość atrybutu |             |          | J.m. |
| <b>OSNOWA WIAŻĄCA</b>                |                   |                                     |                  |             |          |      |
| 1                                    | PEBA-50x3/1600    | PEBA-50x3/1600                      | 155,50000        | 150,00000   | 5,50000  | g/m2 |
|                                      |                   | Zanik (masa)                        |                  | 0,1 %       | 0,20     | g/m2 |
|                                      |                   | Przejścia między dywanami (masa)    |                  | 1,5 %       | 2,3      | g/m2 |
|                                      |                   | Krajka pomocnicza (masa)            |                  | 2,0 %       | 3,0      | g/m2 |
| <b>OSNOWA WYPEŁNIAJĄCA</b>           |                   |                                     |                  |             |          |      |
| 2                                    | PEBA-50x3/820     | Osnowa wypełniająca PEBA-50x3/820   | 64,20000         | 62,00000    | 2,20000  | g/m2 |
|                                      |                   | Zanik (masa)                        |                  | 0,1 %       | 0,10     | g/m2 |
|                                      |                   | Przejścia między dywanami (masa)    |                  | 1,5 %       | 0,9      | g/m2 |
|                                      |                   | Krajka pomocnicza (masa)            |                  | 2,0 %       | 1,2      | g/m2 |
| <b>OSNOWA RUNOWA</b>                 |                   |                                     |                  |             |          |      |
| 3                                    | PR-PP-FR-dT2200x2 | PRZĘDZE RUNOWE - PP - FR - dT2200x2 | 1.388,90000      | 1.356,00000 | 32,90000 | g/m2 |
|                                      |                   | Odpadki (masa)                      |                  | 2,0 %       | 27,1     | g/m2 |
|                                      |                   | Zanik (masa)                        |                  | 0,1 %       | 1,40     | g/m2 |
|                                      |                   | Przejścia między dywanami (masa)    |                  | 1,5 %       | 4,4      | g/m2 |